FICHE TECHNIQUE

Référence technique : VW06002PA

Classification : famille I – Classe 7c

Date : 30 Avril 2014 Indice : 001

BECKRYWASH 01AR15 BRUN FONCE

Code article : VYS10729M

Fonction : Peinture Primaire d'Atelier (PPA) utilisable comme primaire soudable d'adhérence.

Support d'application : Application sur métaux ferreux ayant subi un traitement mécanique apportant un niveau de rugosité Ra3-12 et un degré de soin SA2 [1/2]

Présentation : Peinture primaire réactive 2 composants solvantée

Matériel d'application : Pulvérisation pneumatique

Homologation : Produit homologué suivant la NF F 19-219

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Masse volumique	0,91 ± 0,03 g/ml
• Extrait sec en poids	26 ± 3 %
• Extrait sec en volume	24 ± 3 %
• Pot life	Environ 8h
• COV en g/L	Environ 660 g/L
• Finesse	≥ 5,5 soit ≤ 45 µm

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	VW06002PA / VYS10729M
• Référence Durcisseur :	DC06006 / DUS70153C
• Référence Diluant :	Non applicable
• Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	100/82
• Ratio Mélange en Volume (Base/Durcisseur) :	100/100

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815

FICHE TECHNIQUE

Référence technique : VW06002PA

Classification : famille I – Classe 7c

Date : 30 avril 2014 Indice : 001

MISE EN ŒUVRE

• Diluants préconisés	Non applicable
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le diluant lentement sous agitation. Le produit est alors prêt à l'emploi.
• Viscosité d'application	16 ± 2s Coupe Afnor n°4 à 20°C 25 ± 5s Coupe ISO n°4 à 20°C
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à T° ambiante (23°C et 55% d'humidité relative) pour un film de 10µm: Apparent complet : 20 minutes Temps de recouvrement minimum : 20min Temps de recouvrement maximum : 24h
• Diluant de nettoyage :	DL03051 / SOS80082C

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 10 ± 5 µm
- Adhérence : Peigne de 1 mm - Cot. 0
- Rendement : environ 9,5m²/litres pour un film de 10µm sec

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 35°C sous abri.
- Délai de péremption : 18 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifiques ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815